



ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ ПФ-115

атмосферостойкая
высокоглянцевая

УНИВЕРСАЛЬНАЯ



АВС Фарбен ЖАҚ
РЕСЕПТІ, 3965689, Воронеж
область, г. Ольховатка,
Ломоносов к-сі, 84, 455019,
Нұтебаптың облысы
Магнитогорск қ., Киргіз к-сі,
611/1. Енім сапасының
жасалғаннан кейнірек бойшынша
абаслару шүйі: (473)
800-36-30, сатып алыш ушин:
800 500 70 80, (473)
800-37-36.
www.abcfarben.ru

Казахстан Республикасының
штаттық шапшалдаудың енім сапасының
жасалғаннан кейнірек бойшынша
абаслару шүйі: (772) 43-54-66, «DeceorStory»
ККК Казакстан Республикасы
500528, Атырау қаласы Нұрмахова
ш. 67, 8 (707) 35-78-08,
«Костанай-Плиттер» ЖШС
Казакстан Республикасы Костанай қ.,
Костанай қошесі, 1886, тел. факс 8
(7124) 56-30-41.




ГОСТ 6465-76



ЗАО «ABC Фарбен» РОССИЯ, 396689, Воронежская обл., р.п. Ольховатка, ул. Ломоносова, 84. 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 161, стр. 1. По вопросам качества продукции обращаться: (473) 300-36-30, по вопросам приобретения: 8 800 500 70 80, (4722) 300 37 36, www.abcferben.ru.

Организации, принимавшие участие в пресс-туре по территории Казахстана:
ТОО «МастерКЗ», г. Астана, ул. Бураевского, 89/1, тел. 8 (727) 34-58-46, ТОО «DecorStory», Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Нурмакова, 11, тел. 8 (727) 356-78-08, ТОО «Костанай-Плиттер» Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Бородинская, 18/6, тел./факс (714) 56-30-41, Импактор в Республике Беларусь, СООО «АБС Фарбен-Бель», 223056 Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, Сеница, в/р 135а «Сеница», д. 2, кв. 2а, каб. 3, тел./факс +375 175 306 943.



ГОСТ 6465-76
сорт 1 КШ 3313 ООН 1263
БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! /
ОТТАН ҚОРҒАНЫЗ!

Эмаль алкидная ПФ-1

Высококачественная глянцевая акриловая эмаль №115 изготвлена на немецком технологиях на оборудовании фирмы NETZSCH.**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферному воздействию, а также для окраски внутренних помещений. **СВОЙСТВА** Благодаря использованию импортных добавок и наполнителей, эмали отличается высокими защитными и декоративными свойствами. Пленка эмали устойчива к изменению температур от -50°С до +60°С. Покрытие, состоящее из двух слоев эмали, нанесенное на подготовленную и загрунтованную поверхность в умеренном и холодном климате, сохраняет свои защитные свойства в течение четырех лет, а декоративные – в течение одного года. **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ** Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, непрочная пленка краски удалите скребком, всю поверхность отшлифуйте, пыль отшлифовки удалите. Владимира и неровности выровняйте шпатлевкой, загрунтуйте. Перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С-4-155(200), скликодром или смесь растворителей в соотношении 1:1). Растворимый методом распыления или кистью на подготовленную сухую чистую поверхность. Расход эмали в зависимости от способа применения однотонной эмали составляет 100-150 г/м². Время высыхания эмали на воздухе при температуре 20+40°С составляет 14 часов. **СОСТАВ** Эмаль состоит из пигментов, наполнителей, различных добавок, уайт-спирита. **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ** При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветривать помещения. Для защиты рук применять разновидности перчаток. Хранить эмаль в недоступном для детей месте. **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ** Эмаль хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и солнечных лучей. Эмаль в упакованном виде хранить в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С, вдали от отопительных и нагревательных приборов. Предприятие не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций или использованиями материала не по назначению. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Пленка и осадок не являются браком. **СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ** Нельзя допускаться оставлять в помещении пропитанные эмалью тряпки, ветошь. После использования эмали по назначению банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку.